



HOJA TÉCNICA

BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento desarrollado a partir de resina alquídica y colorantes de excelente calidad que proporcionan un acabado entintado y además muy brillante, lo que representa un ahorro tanto de tiempo como de dinero. Es de fácil aplicación ya que puede aplicarse con brocha o por aspersión. Se recomienda para superficies de madera de viviendas, oficinas, comercio y construcción en general.

USOS

Para recubrir muebles, puertas y cualquier piezas de madera, que no este expuesta a intemperie.

PROPIEDADES

COLOR:	TRANSPARENTE Y COLORES SEGÚN MUESTRARIO PINTONE®.
DENSIDAD:	0.92 G/CC
SÓLIDOS EN PESO:	25% APROX. (DEPENDIENDO COLOR)
VISCOSIDAD DE ENVASE :	2.0-4.0 MIN. C. FORD #4
BRILLO:	MAYOR DE 80 U (SPECTROFOTOMETER)
OPACIDAD:	N/A
ADHERENCIA :	95 %
TIEMPO DE SECADO APROX.:	3 HRS. TACTO, 12 HRS REPINTADO
ESPESOR RECOMENDADO:	4-6MILS DE PULGADA EN HÚMEDO.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	4.0 A 6.0 M2/L A 1.0 MILS DE PULGADA
TIPO DE APLICACIÓN:	BROCHA O ASPERSIÓN
CURADO:	24 HRS.
DILUYENTE:	SOLVENTE UNIVERSAL PINTONE®
DILUCIÓN:	30% Máx...

¹ El rendimiento teórico no considera pérdida de material ni variaciones debido a rugosidad de la superficie, método de aplicación y mano de obra por lo que éste puede disminuir hasta en un 50%



HOJA TÉCNICA

BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Todas las superficies deberán estar limpias y secas, libres de polvo, grasa, moho, oxido, etc, que impida la buena adherencia de la pintura a la superficie.

Preparación del producto.

Agite el material antes de aplicarlo y si requiere diluir utilice SOLVENTE UNIVERSAL PINTONE® en una proporción no mayor al 30%.

Equipo de Aplicación

Brocha: Se recomienda el uso de brocha de cerdas naturales para lograr mejores acabados.

Aspersión: Siga las recomendaciones de boquilla y filtro del fabricante del equipo a usar.

Recomendaciones de Aplicación

No aplicar a temperaturas menores a los 8° C o en ambientes con humedades relativas superiores al 80%

Verificar que la temperatura del sustrato este por arriba de los 4°C arriba de la temperatura del esmalte al momento de la aplicación, ya que se pueden generar defectos en el acabado.

MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenamiento

Almacene en lugar fresco, seco y bajo techo, evitando temperaturas mayores a los 35°C. Tiene un año de vida cuando esta correctamente cerrado y almacenado.

Medio Ambiente

Este material es libre de plomo, mercurio y metales pesados.

Inflamabilidad

Líquido inflamable Clase 3



HOJA TÉCNICA

BARNIZ ALQUIDÁLICO PARA MADERA

Precauciones de aplicación

Este producto no resiste productos químicos corrosivos como ácidos o álcalis fuertes ni temperaturas altas, por lo que no se recomienda su uso en chimeneas, hornos ni superficies que van a tener salpicaduras o contacto con materiales corrosivos.

PRESENTACIONES

¼ L, ½ L, 1 L, 4 L, 19 L y 200 L.

ADVERTENCIA LEGAL

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en resultados típicos de las características de nuestros productos. Por lo que la aplicación en condiciones diferentes o usos no recomendados en la presente ficha será responsabilidad del usuario.

Se recomienda hacer ensayos previos para verificar que el producto cumple con el desempeño deseado para las condiciones particulares de uso ya que los resultados y recomendaciones de la presente ficha fueron obtenidos bajo condiciones controladas, por lo que Grupo Pintone® no puede garantizar los mismos resultados bajo las condiciones del usuario.

Grupo Pintone® no asume ninguna obligación o responsabilidad ni otorga ninguna garantía sobre la idoneidad del producto para un uso en particular.

En caso de existir algún defecto en el producto Grupo Pintone® sustituirá el producto o reembolsará el precio de compra del mismo sin comprometerse a reponer o reparar ningún daño por su uso.

Para llevar a cabo la reposición será necesario realizar la reclamación correspondiente vía escrita y hacerla llegar mediante el distribuidor o agente de ventas de la empresa para evaluar la procedencia de la misma.