



HOJA TÉCNICA

BARNIZ MARINO

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento desarrollado a partir de resina alquidal y hule clorado de excelente calidad que proporciona un acabado transparente y genera una película resistente a ambientes húmedos, con salinidad y marino, es ideal para proteger, decorar y embellecer una gran variedad de superficies como muebles u otros artículos de madera expuestos al exterior, así como concretos y todo tipo de pavimentos.

USOS

Para recubrir muebles, puertas y cualquier piezas de madera, que este expuesta a intemperie.

PROPIEDADES

COLOR:	TRANSPARENTE .
DENSIDAD:	0.92 G/CC
SÓLIDOS EN PESO:	25% APROX.
VISCOSIDAD DE ENVASE :	15—25 SEG. C. FORD #4
BRILLO:	MAYOR DE 80 U (SPECTROFOTOMETER)
ADHERENCIA:	95 %
ESPESOR RECOMENDADO:	4-6 MILS DE PULGADA EN HÚMEDO
RENDIMIENTO TEÓRICO:	8.0 A 10.0 M2/L A 1.0 MILS DE PULGADA
TIPO DE APLICACIÓN:	RODILLO, BROCHA Y/O ASPERSIÓN.
TIEMPO DE SECADO APROX.:	10 MIN. TACTO, 2 HRS. REPINTADO, 24 HRS. DURO
DILUYENTE:	SOLVENTE UNIVERSAL PINTONE®
DILUCIÓN:	30% MÁX.

¹ El rendimiento teórico no considera perdida de material ni variaciones debido a rugosidad de la superficie, método de aplicación y mano de obra por lo que éste puede disminuir hasta en un 50%



HOJA TÉCNICA

BARNIZ MARINO

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Todas las superficies deberán estar limpias y secas, libres de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida, etc, que impida la buena adherencia del material a la superficie.

Preparación del producto.

Agite el material antes de aplicarlo y si requiere diluir utilice Solvente Universal Pintone® en una proporción no mayor al 30%

Equipo de Aplicación

Brocha: Se recomienda el uso de brocha de cerdas naturales para lograr mejores acabados.

Rodillo: Se deben utilizar rodillos profesionales con microfibra o con felpas de microfibra acordes a la rugosidad de la superficie.

Airless: Siga las recomendaciones de boquilla y filtro del fabricante del equipo a usar.

MANEJO DEL PRODUCTO

Almacenamiento

Almacene en lugar fresco, seco y bajo techo, evitando temperaturas menores a los 5°C y superiores a 35°C. Tiene un año de vida cuando está correctamente cerrado y almacenado.

Medio Ambiente

Este material es libre de plomo, mercurio y metales pesados.

Inflamabilidad

Líquido inflamable Clase 3

Precauciones de aplicación

- No aplicar a temperaturas menores a los 8° C o en ambientes con humedades relativas superiores al 80%
- Verificar que la temperatura del sustrato esté por arriba de los 4°C arriba de la temperatura del esmalte al momento de la aplicación, ya que se pueden generar defectos en el acabado.



HOJA TÉCNICA

BARNÍZ MARINO

PRESENTACIONES

4 L, 19 L y 200 L.

ADVERTENCIA LEGAL

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en resultados típicos de las características de nuestros productos. Por lo que la aplicación en condiciones diferentes o usos no recomendados en la presente ficha será responsabilidad del usuario.

Se recomienda hacer ensayos previos para verificar que el producto cumple con el desempeño deseado para las condiciones particulares de uso ya que los resultados y recomendaciones de la presente ficha fueron obtenidos bajo condiciones controladas, por lo que Grupo Pintone® no puede garantizar los mismos resultados bajo las condiciones del usuario.

Grupo Pintone® no asume ninguna obligación o responsabilidad ni otorga ninguna garantía sobre la idoneidad del producto para un uso en particular.

En caso de existir algún defecto en el producto Grupo Pintone® sustituirá el producto o reembolsará el precio de compra del mismo sin comprometerse a reponer o reparar ningún daño por su uso.

Para llevar a cabo la reposición será necesario realizar la reclamación correspondiente vía escrita y hacerla llegar mediante el distribuidor o agente de ventas de la empresa para evaluar la procedencia de la misma.