



# HOJA TÉCNICA

## IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 3 AÑOS

### DESCRIPCIÓN

Es un impermeabilizante acrílico-elastomérico base agua. Elaborado con una resina estiren-acrítica que le confiere muy buenas propiedades de adherencia y elasticidad lo que lo hace muy resistente a los movimientos estructurales de expansión-contracción comunes en la mayoría de las construcciones.

### USOS

Para generar una barrera impermeable en techos de concreto, láminas metálicas, asbesto, etc

### PROPIEDADES

<b>SÓLIDOS EN PESO (%):</b>	46—50
<b>VISCOSIDAD AL ENVASAR:</b>	18000 Cps mín.
<b>DENSIDAD:</b>	1.25—1.30 g/cc
<b>ELONGACIÓN:</b>	150%
<b>TENSIÓN INICIAL:</b>	200 lb/in <sup>2</sup>
<b>SECADO TACTO:</b>	1 h.
<b>SECADO TOTAL:</b>	24 h. máx.
<b>COLORES:</b>	ROJO Y BLANCO
<b>GARANTÍA:</b>	3 Años
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO<sup>1</sup>:</b>	1.0 m <sup>2</sup> /L @ 2 manos

### APLICACIÓN

#### Preparación de la superficie

Todas las superficies deberán estar limpias y secas, libres de polvo, grasa, moho, pintura mal adherida, etc, que impida la buena adherencia de la pintura a la superficie.

No deberá existir humedad en la superficie, de existir salitre elimínelo antes de realizar la aplicación.

Remueva cáscaras de pintura o impermeabilizante viejas antes de aplicar.

En superficies previamente pintadas será necesario verificar adherencia entre capas para evitar cualquier tipo de desprendimiento.

Si la superficie a recubrir es brillante o pulida será necesario tratarlas como si fueran superficies nuevas.

<sup>1</sup> El rendimiento teórico no considera pérdida de material ni variaciones debido a rugosidad de la superficie, método de aplicación y mano de obra por lo que éste puede disminuir hasta en un 50%



# HOJA TÉCNICA

## IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 3 AÑOS

### Superficies nuevas

Debe estar libre de agentes curantes de cemento y haber fraguado por mínimo 28 días.

Lave con una solución de ácido muriático al 10% para eliminar residuos de sales. Enjuague con abundante agua hasta eliminar la acidez.

Deje secar y aplique el imper sello PINTONE®® en toda la superficie a impermeabilizar.

### Preparación del producto.

Agite bien antes de aplicar.

No diluya.

### Equipo de Aplicación

**Cepillo de Ixtle:** Se recomienda cepillo de Fibra natural.

### Recomendaciones de Aplicación

Una vez preparada la superficie y aplicado el imper sello PINTONE®® aplique una mano del impermeabilizante poniendo especial atención en chaflanes, domos, tuberías y fisuras leves. Después de verificar el secado, generalmente entre 12 y 24 horas, aplique una segunda mano en forma perpendicular con respecto a la primera mano.

### Precauciones de aplicación

No aplique si existen posibilidades de lluvia altas o si la temperatura del ambiente, superficie y pintura son inferiores a los 10°C o superiores a los 40°C o con humedades relativas mayores al 80%.

## MANEJO DEL PRODUCTO

### Almacenamiento

Almacene en lugar fresco, seco y bajo techo, evitando temperaturas menores a los 5° C y superiores a 40°C. Tiene un año de vida cuando esta correctamente cerrado y almacenado.

### Medio Ambiente

Este material es libre de plomo, mercurio y metales pesados.



# HOJA TÉCNICA

## IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 3 AÑOS

### Inflamabilidad

Debido a su naturaleza base agua no se encuentra clasificado como producto inflamable.

### USOS NO RECOMENDADOS

No se recomienda utilizar en áreas con tránsito frecuente como pisos, terrazas o escaleras.

Este producto no resiste productos químicos corrosivos ni temperaturas altas.

El producto no funciona como resanador de grietas o fisuras mayores. De existir éstas debe repararlas antes de aplicar el impermeabilizante.

No utilice en cisternas o contenedores de agua. El producto no es recomendado para utilizarse en zonas con inmersión constante en agua o con encharcamientos.

### PRESENTACIONES

4 L, 19 L y 200 L.

### ADVERTENCIA LEGAL

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en resultados típicos de las características de nuestros productos. Por lo que la aplicación en condiciones diferentes o usos no recomendados en la presente ficha será responsabilidad del usuario.

Se recomienda hacer ensayos previos para verificar que el producto cumple con el desempeño deseado para las condiciones particulares del usuario ya que los resultados y recomendaciones de la presente ficha fueron obtenidos bajo condiciones controladas, por lo que Grupo Pintone® no puede garantizar los mismos resultados bajo las condiciones del usuario.

Grupo Pintone® no asume ninguna obligación o responsabilidad ni otorga ninguna garantía sobre la idoneidad del producto para un uso en particular.

En caso de existir algún defecto en el producto Grupo Pintone® sustituirá el producto o reembolsará el precio de compra del mismo sin comprometerse a reponer o reparar ningún daño por su uso.

Para llevar a cabo la reposición será necesario realizar la reclamación correspondiente vía escrita y hacerla llegar mediante el distribuidor o agente de ventas de la empresa para evaluar la procedencia de la misma.