

Descripción.

Pintura Mate base agua para interiores y exteriores no expuestos a condiciones atmosféricas agresivas.

Recomendada para la protección y decoración de superficies de yeso, concreto, plafones, madera y aplanados.

Datos Técnicos.

ACABADO	Mate
TIPO	Estiren-acrítica
COLOR	De acuerdo a muestrario Pintone
SÓLIDOS EN PESO	50-60% Blanco y Pasteles 50-58% Medios 46-50% Intensos
DENSIDAD	1.40 – 1.52 g/cm ³
VISCOSIDAD DE EMPAQUE	6500-7800 cps @25°C 95-115 KU @25°C
VOC	35 g/L máx.
ADELGAZADOR	Agua
TIEMPO DE SECADO TACTO	30 minutos. @ 25°C y 50% HR
TIEMPO DE SECADO PARA RECUBRIR	1 hora @ 25°C y 50% HR
TIEMPO DE SECADO PARA RESISTENCIA A LAVADO	7 días @ 25°C y 50% HR
LAVABILIDAD	3000 ciclos
RENDIMIENTO TEÓRICO*	5.0-5.4 m ² /L @ 2 manos (Blanco)

*El rendimiento teórico no considera pérdidas por color, método de aplicación ni rugosidad de la superficie por lo que puede disminuir hasta en un 50%.

Preparación de la Superficie.

Todas las superficies deberán estar libres de polvo, grasa, moho, pintura mal adherida, etc., por lo que se recomienda realizar una limpieza mediante el uso de detergentes, desengrasantes, limpiadores químicos y/o solventes.

Aplicación.

No deberá existir humedad en la superficie, de existir salitre elimínelo antes de realizar cualquier aplicación de pintura.

Remueva cáscaras de pintura vieja antes de aplicar.

En superficies previamente pintadas será necesario verificar adherencia entre capas para evitar cualquier tipo de desprendimiento.

Si la superficie a recubrir es brillante o pulida será necesario tratarlas como si fueran superficies nuevas.

Superficies nuevas

Debe estar libre de agentes curantes de cemento y haber fraguado por mínimo 28 días.

Lave con una solución de ácido muriático al 10% para eliminar residuos de sales. Enjuague con abundante agua hasta la eliminar acidez.

Deje secar y aplique el sellador PINTONE® más conveniente de acuerdo al tipo de superficie y/o color del acabado.

Una vez preparada la superficie y aplicado el sellador adecuado aplique dos capas de Vinilton Pintone® esperando 60 minutos entre la aplicación de cada capa.

Equipo de aplicación

Aplique con brocha, cepillo, rodillo o equipo Airless dos manos uniformes esperando una hora entre mano y mano. Evite brochar demasiado en las áreas con pintura fresca. Se recomienda aplicar de la parte superior a la inferior

Brocha. Usar brocha de cerda natural de buena calidad.
Rodillo. Se deben utilizar rodillos profesionales con felpas acordes a la rugosidad de la superficie. En el caso de superficies de tablaroca se recomienda el uso de rodillos de microfibra de poliéster de 3/8" para lograr acabados más tersos y uniformes.

Airless. Siga las recomendaciones de boquilla y filtro del fabricante del equipo a usar.

Cepillo. Solo se recomienda para superficies muy rugosas.

Dilución.

Utilice Agua limpia en una proporción no mayor al 25%, la dilución dependerá del tipo de aplicación utilizada.

Acondicionamiento del producto.

Agitar previamente la pintura hasta lograr una homogenización total.

No diluya más cantidad de la que vaya a utilizar.

Consideraciones especiales

No aplique si existen posibilidades de lluvia altas o si la temperatura del ambiente, superficie y pintura son inferiores a los 5°C o superiores a los 40°C o con humedades relativas mayores al 80%.

No se recomienda utilizar en áreas susceptibles de ser pisadas como pisos, terrazas o escaleras.

Este producto no resiste productos químicos corrosivos ni temperaturas altas.

No se use en muros que tengan contacto con pisos de tierra suelta o frecuentemente húmedos o mojados.

No se use sobre muros previamente pintados con pinturas elásticas, ya que estos evitan la correcta adherencia de la pintura.

Seguridad.

Inflamabilidad

Debido a su naturaleza base agua no se encuentra clasificado como producto inflamable.

Medio ambiente

Este material se encuentra libre de solventes, plomo y metales pesados.

Almacenamiento.

Tiene dos años de vida a partir de su fecha de fabricación cuando está debidamente cerrado y almacenado.

Almacene bajo techo en lugares frescos y secos y a temperaturas no mayores a los 35°C ni inferiores a los 5°C

Presentaciones

Envases de 4 y 19L

Advertencia Legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en resultados típicos de las características de nuestros productos. Por lo que la aplicación en condiciones diferentes o usos no recomendados en la presente ficha será responsabilidad del usuario.

Se recomienda hacer ensayos previos para verificar que el producto cumple con el desempeño deseado para las condiciones particulares del usuario ya que los resultados y recomendaciones de la presente ficha fueron obtenidos bajo condiciones controladas, por lo que Pintone Innovación y Distribución, S.A. de C.V. no puede garantizar los mismos resultados bajo las condiciones del usuario.

Pintone Innovación y Distribución, S.A. de C.V. no asume ninguna obligación o responsabilidad ni otorga ninguna garantía sobre la idoneidad del producto para un uso en particular.

En caso de existir algún defecto en el producto Pintone Innovación y Distribución, S.A. de C.V. sustituirá el producto o reembolsará el precio de compra del mismo sin comprometerse a reponer o reparar ningún daño por su uso